

البحث رقم (١٢)

Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2020) 31:8297–8307

عنوان البحث:

دراسة الخواص العزلية و الموصلية الكهربائية للمتراكم النانومترى $PVA/Cd_{0.9}Mn_{0.1}S$
المشع بالأشعة جاما

Dielectric study and AC conduction mechanism of gamma irradiated nano- composite of polyvinyl alcohol matrix with Cd0.9Mn0.1S

المؤلفون:

قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة الفيوم.
قسم الفيزياء - كلية التربية - جامعة عين شمس.
قسم الفيزياء - كلية التربية - جامعة عين شمس.

د/ عزة محرم حسن أبوالفضل
د/ احمد محمد اسماعيل
د/ مرفت اسماعيل محمد

المُلخص العربي للبحث:

في هذا البحث تم تحضير أفلام من المتراكم النانومترى المؤلف من البولي فنيل الكحول وكبريت الكادميوم المطعم بالمنجنيز بطريقة الصب. تم تشعيع العينات المحضرة بأشعة جاما في المدى ١٠-١٢٠ كيلوجرای. وقد درست الخواص العزلية للمتراكم($PVA/Cd_{0.9}Mn_{0.1}S$) كدالة في التردد (100 Hz-5 MHz) في مدى من درجات الحرارة (K 303-413). تم تحليل النتائج في شكل فاقد العزل("ε")، معامل الفقد الكهربى ("M") والموصلية الكهربية المترددة (σ_{ac}). وقد ظهرت مساهمات كل من البوليمر والجسيمات النانومترية المضافة في منحى الاسترخاء. أظهر معامل الفقد وجود قمة استرخاء الفا الذي يعزى إلى حركة أجزاء سلاسل البوليمر كذلك وجود انخفاض قوي مع التردد عند درجات الحرارة المرتفعة يعزى إلى مساعدة التوصيلية و/أو استقطاب البين طبقي (interfacial polarization) . بينما ظهر قمتين استرخاء في منحنى ("M") : استرخاء ألفا (α -relaxation) عند التردد المرتفع واسترخاء مرتبط بعملية التوصيل (ρ -relaxation) عند الترددات المنخفضة. وقد وجد أن زمن الاسترخاء الناتج من (ρ -relaxation) و ($\sigma_{dc}-dc$ conductivity) يتبع علاقة أرهينوس بطاقة تنشيط متزايدة تقريبا (0.67 eV ≈). كما اظهر تغير اس التردد (s) مع درجة الحرارة أن التوصيلية الكهربية تتبع سلوك النوع الفزوي المترابط للحاجز (CBH). وقد وجد ان ثابت العزل وفاقد العزل يعتمد على مقدار الجرعة الاشعاعية وكانا أكبر قيمة لهما عند جرعة أشعاعية ٣٠ كيلوجرای في مدى استرخاء ألفا. كذلك أوضحت النتائج ان بزيادة الجرعة الاشعاعية تزداد التوصيلية الكهربية بينما تقل طاقة الربط مما يوضح ان عملية تكسير السلاسل هي العملية السائدة.