

## الخواص الكهربائية والرنين المغناطيسي النووي للبلمرات الخطية

مقدمة من

عزّة محرم حسن أبو الفضل

للحصول على  
درجة دكتوراه الفلسفة في الفيزياء  
(تخصص فيزياء الجوامد)

قسم الفيزياء

كلية العلوم

جامعة الفيوم

## الملخص العربي

تناولت الرسالة الدراسة الديناميكية الجزيئية للبوليمرات الخطية مثل البولي ايزوبرين (Cis-PI) وبولي أكسيد البروبيلين عن طريق دراسة عمليات الاسترخاء المختلفة باستخدام تقنية المطياف العزل الواسع النطاق وتقنية الرنين المغناطيسي النووي ذو المجال المتغير السريع (Fast field cycling) (nuclear magnetic resonance).

و تكون الديناميكية الجزيئية من الديناميكية الزجاجية (glassy dynamics) التي تتواجد في جميع الجزيئات و الديناميكية البوليميرية (polymer dynamics) والواقعة فقط في جزيئات البوليمر. و تفسر الديناميكية البوليميرية بواسطة نظريات متعددة تبعاً للوزن الجزيئي و من أهمها نموذج (Rouse model) للجزيئات القصيرة أي ذات الأوزان الجزيئية الصغيرة أما الجزيئات ذات الوزن جزيئي أكبر من القيمة الحرجية (critical molecular weight) ( $M_c$ ) ، تختلف باختلاف البوليمر، فتعالج بنظرية (pure tube/reptation model).

و قد أجريت القياسات العزلية على عدة عينات من بولي ايزوبرين (PI) ذات أوزان جزيئية مختلفة تتراوح فيما بين ٦٥٢ و ٤٣٦٠٠ جرام / مول و كذلك على البولي أكسيد بروبلين (PPO) ذو الوزن الجزيئي ١٨٢٠٠ جرام / مول. و عند دراسة طيف معامل فقد أمكن ملاحظة قمتين للاسترخاء أحدهما تعتمد بقوة على الوزن الجزيئي و تتواجد عند تردد أقل من القمة الأخرى التي تعتمد قليلاً على الوزن الجزيئي. لذا تعزى القمة الأولى إلى استرخاء الأنماط التوافقية (normal mode relaxation) الناشئة عن حركة المتجه الرابط بين طرفي كل الجزيئ. بينما تعزى القمة الأخرى إلى التحول الزجاجي (glass transition).

و قد تم تحديد مساهمة استرخاء الأنماط التوافقية عن طريق طرح مساهمة استرخاء التحول الزجاجي من الطيف الكلي وبذلك ظهر الطيف الكامل للاسترخاء الأنماط التوافقية متضمناً تردد القطع (cut-off). و فيما يتعلق بالعينات ذات الأوزان الجزيئية التي تتراوح بين ١٠٤٠ و ٩٩١٠ أي (Rouse regime) (9910  $\cong M_c \cong 2M_e$  <  $M < 1040$  )، وجد أن الأطيف العملية للاسترخاء الأنماط التوافقية أكثر اتساعاً

من الأطيف النظرية المحسوبة (Rouse spectra). وقد أدى الأخذ بامتداد بسيط (stretching) في دالة الارتباط لكل نمط ( $\beta_k = 0.8$ ) إلى تحسن ملموس في تفسير الأطيف التجريبية.

أما استرخاء الأنماط التوافقية فلم يستطع تحديدها بوضوح في العينات ذات الأوزان الجزيئية الصغيرة ( $M < 1040$ ).

و فيما يتعلق بالعينات ذات الأوزان الجزيئية للنمط المتشابك ( $M > M_c$ )، فيظهر استرخاء الأنماط التوافقية عند الترددات العالية سلوك خطى (power-law) ، في حين ينعدم عند الترددات المنخفضة. ذلك يتغير اعتماداً على الوزن الجزيئي  $\tau_\alpha$  (الأس  $\gamma$ )، حيث ينعدم عند  $M_{rep} \approx 100000$  و ينبع عند  $M_{rep} \approx 10000$ . عند  $M > M_{rep}$ ، يتغير اعتماد النسبة  $(\tau_\alpha / \tau_n)$  على الوزن الجزيئي من  $(M^4)$  إلى  $(M^3)$ ، وهو غير متوافق مع النظرية (tube-reptation model). أما الأس  $\gamma = 0.26$  فهو غير متوافق مع هذه النظرية (tube-reptation model). بالرغم من ذلك فإن ما تم الوصول إليه يمكن أخذه كبرهان على وجود وزن جزيئي حر جآخر ( $M_{rep}$ ). عند ( $M > M_{rep}$ ) تكون ديناميكية التشابكات (entanglement dynamics) هي المسؤولة تماماً عن الديناميكية البوليميرية. وقد وجد أن ( $M_{rep} \approx 20 M_e$ ) للبولي إيزوبرين.

برسم العلاقة بين زمن الاسترخاء لكل من الأنماط التوافقية و التحول الزجاجي مع درجة الحرارة أي ( $\tau_n(T)$  و  $\tau_\alpha(T)$ ) وجد أن كلاهما يتبعاً معادلة Vogel-Fulcher-Tamann. كما اتضح أن النسبة  $(\tau_\alpha / \tau_n)$  تتناقص عندما تقترب درجة الحرارة من درجة حرارة التحول الزجاجي ( $T_g$ ). وبدراسة شدة استرخاء الأنماط التوافقية كدالة في الوزن الجزيئي وجد تحقق إحصاء (Gaussian statistics) للجزيئات ذات ( $M > 2000$ ) وهو أقل من قيمة الوزن الجزيئي الحر ( $M_c$ ).

كذلك تم دراسة الديناميكية الدورانية القطاعية (segmental reorientation dynamics) لنفس العينات السابقة بفحص تشتت الثابت الزمني الطولي ( $T_1(\omega)$ ) و الناتج من قياسات الرنين النووي المغناطيسي. وقد تم تحليل بيانات التشتت ( $T_1(\omega)$ ) بدلالة القابلية المغناطيسية ( $\chi''(\omega) = \omega / T_1(\omega)$ ). وقد طُبق مبدأ تراكب التردد و درجة الحرارة لإنشاء المنحنيات الرئيسية (master curves) التي تعكس كل من الديناميكية الزجاجية و الديناميكية البوليميرية. و التي أوضحت أن الديناميكية البوليميرية يبدأ ظهورها عند الوزن الجزيئي  $1370$ . و من ثم حُددت وحدة (Rouse unit) لتكون ( $M_R \approx 1200$ ).

و بذلك فإن الديناميكية الجزئية في العينات ذات ( $M \leq 1040$ ) هي ديناميكية زجاجية فقط. كذلك أظهرت النتائج أن الوزن الجزيئي الحرج  $M_c$  هو ( $M_c = 2M_e \approx 10000$ ).

و عند فصل الديناميكية البوليميرية من المنحنى الكلي للعينات ذات ( $M > 1040$ ) بواسطة طرح مساهمة الديناميكية الزجاجية لإحدى العينات ذات ( $M \leq 1040$ ), وجد أن الديناميكية البوليميرية تُظهر مميزات الاسترخاء لنموذج Rouse حيث تبرز أنماط (Rouse) بزيادة الوزن الجزيئي حتى ( $M_c \approx 10000$ ) وتتشعب عندما يبدأ ظهور التشابكات (entanglement).

بمقارنة تشتت ( $T_1(\omega)$ ) للعينات (fully protonated) و (partially deuterated) للبولي ايزوبرين وبولي بوتadiين (PB) وجد انه ليس عاما (universal) إذا لم يؤخذ في الاعتبار مساهمة الديناميكية الزجاجية. ذلك لأنه يعتمد على دوران المتجهات النووية البينية (inter-nuclear) بالنسبة (contour of the chain) في مونومر ما. بعد استخراج مساهمة الديناميكية البوليميرية من المنحنى الكلي للقابلية المغناطيسية، ظهر طيف البوليمر العام (universal polymer spectra) في البوليمرات المتشابكة ذات الأوزان الجزيئية العالية الذي يتسم بوجود منطقتين يتبعا قانونين أسيين تعكس الأولى ديناميكية (Rouse) عند الترددات الصغيرة و الأخرى ديناميكية التشابك عند الترددات الأقل.

و بمقارنة نتائج الثابت الزمني للاسترخاء الزجاجي التي تم الحصول عليها من تطبيق التقنيتين السابقتين ظهر أن هناك توافق تام فيما بينهما.

و تدعينا لاستنتاجاتنا تم دراسة معامل الفقد و الرنين النووي المغناطيسي للبولي أكسيد البروبيلين و منها حصلنا على نتائج مماثلة للبولي ايزوبرين.